

1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca)

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TÉCNICA				
3	CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN:			
3.1	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO:			
3.2	CATÁLOGO:	CALZADO		
3.3	CATEGORÍA:	BOTA BORCEGUÍ		
3.4	DENOMINACIÓN DEL BIEN:	BOTA BORCEGUÍ - INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE		
3.5	MARCA:			
3.6	FABRICANTE:	Consignar el nombre del fabricante		
3.7	PAÍS DE FABRICACIÓN			
3.8	DESCRIPCIÓN GENERAL:	Las botas borceguí o de combate, son de media caña, llevan lengüeta tipo fuelle y se ajustan por medio de pasadores. Llevan ojallitos metálicos y de tipo amarre rápido. Presenta piso de poliuretano en una sola pieza incluido el taco con dibujo antideslizante.		
3.9	OTRAS DENOMINACIONES:	Bota borceguí, bota de combate, bota de campaña, bota puntera reforzada, bota tipo jungla, bota combate desierto		
3.10	UNIDAD DE DESPACHO:	PAR		

4	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN:	ESPECIFICACIÓN	NORMA TÉCNICA DE REQUISITO	NORMA TECNICA O SU EQUIVALENTE Método de ensayo	DATOS DEL FABRICANTE (llenar)
4.1	CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES				

CORTE PRINCIPAL

4.1.1	MATERIAL CUERO	Tipo	Box calf liso Box calf grabado arena Cuero guante plena flor Cuero volteado Gamuzón Nobuck	Color	Acabado Mate Brillo			Nota 1	Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien. Señalar el tipo de material, color y el acabado de corresponder.
4.1.1.1	ESPECIFICACIONES DEL CUERO		Box calf: cuero bovino flor corregida y teñido atravesado. Rígido o ablandado. Guante: cuero bovino plena flor teñido atravesado. Gamuzón: cuero de carnaza lijada por uno de sus lados con efecto aterciopelado. Nobuck: Cuero bovino lijado por el lado flor Cuero volteado: Afelpado por el lado carne manteniendo o no el lado flor original.						Describir el tipo de cuero que esta presentando.
4.1.1.2	ESPESOR							ISO 20344, apartado 6.1 Nota 1	Colocar el espesor de acuerdo al producto y la tolerancia.
4.1.1.3	RESISTENCIA A LA FLEXION	Mayor o igual a 125 000 ciclos sin grietas				NTP-ISO 20345 Equipo de protección personal. Calzado de seguridad. 5.4.5 Resistencia a la flexión		ISO 20344, apartado 6.5 Nota 1	Colocar si cumple con este requisito.
4.1.1.4	RESISTENCIA A LA TRACCION	Mayor o igual a 15 N/mm2				NTP-ISO 20345 Equipo de protección personal. Calzado de Seguridad. 5.4.4 Propiedades en tracción		ISO 20344, apartado 6.4.1 Nota 1	Colocar si cumple con este requisito.
4.1.1.5	RESISTENCIA AL DESGARRO	Cuero: Mayor o igual a 120 N				NTP-ISO 20345 Equipo de protección personal. Calzado de seguridad.		ISO 20344, apartado 6.3 Nota 1	Colocar si cumple con este requisito.

FORRO


4.1.2	MATERIAL DEL FORRO	Material	Ovino o badana Carnaza Gamuzón Tejido de malla 3D 100% poliéster	Color				Nota 1	Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien. Señalar el tipo de material y color.
4.1.2.1	ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL		Badana: Cuero de ovino o caprino de curtición vegetal o mixto. Carnaza: cuero opuesto a la flor del cuero. Gamuzón: cuero de carnaza lijada por uno de sus lados con efecto aterciopelado. Tejido de malla 3D 100% poliéster : Tejido de malla 3D 100% poliéster transpirable con control de humedad						Describir el tipo de cuero que esta presentando.
4.1.2.2	ESPESOR							ISO 2589 Determinación del espesor. (ISO 2589:2016) Nota 1	Colocar el espesor de acuerdo al producto y la tolerancia.
4.1.2.3	RESISTENCIA A LA ABRASION	El forro no debe mostrar ningún agujero antes de que se hayan completado los siguientes números de ciclos: - Para forro de capellada y talón: - seco: 25 600 ciclos; - húmedo: 12 800 ciclos. - Para forro en la zona de tacón - seco: 51 200 ciclos; - húmedo: 25 600 ciclos.				NTP-ISO 20345 Equipo de protección personal. Calzado de seguridad. 5.5.2 Resistencia a la abrasión		NTP-ISO 20344, Apartado 6.12 Nota 1	Colocar si cumple con este requisito.
4.1.2.4	SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE	Método A: Descarga Mayor o igual a 3 (escala de grises) después de 50 ciclos con solución de sudor artificial. Mayor o igual a 3 (escala de grises) después de 150 ciclos en seco y 50 ciclos en húmedo.				NTP 241.023 Calzado. Calzado casual. Requisitos y métodos de ensayo Tabla 3 Requisitos y métodos de ensayo para el forro		NTP-ISO 17700 Nota 1	Colocar si cumple con este requisito.
4.1.2.5	RESISTENCIA AL DESGARRO	Cuero: Mayor igual a 30 N				NTP-ISO 20345 Equipo de protección personal. Calzado de seguridad. 5.5.1 Resistencia al desgarro		ISO 20344, apartado 6.3 Nota 1.	Colocar si cumple con este requisito.

FORRO DE CAPELLADA

4.1.3	MATERIAL DEL FORRO	Tipo	Termo adhesivo 100% algodón Termoadhesivo 100% poliéster Tocuyo Poliamida Tejido plano tipo sarga Badana Malla piqué acolchada con PU					*AATCC 20 Método de prueba para análisis de fibras: cualitativo. (solo a forros textiles) Nota 1	Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien. Señalar el tipo de material.
4.1.3.1	ESPESOR							ISO 2286-3 Método para la determinación del espesor. Nota 1	Colocar el espesor de acuerdo al producto y la tolerancia.
4.1.3.2	GRAMAJE DEL MATERIAL			Tolerancia +/-				ASTM D3776 Métodos de prueba estándar para masa por unidad de área (peso) de tela. Nota 1	Colocar el gramaje de acuerdo al producto y la tolerancia.
4.1.3.3	RESISTENCIA A LA ABRASION EN SECO	El forro no debe mostrar ningún agujero antes de que se hayan completado los siguientes números de ciclos: Para forro de capellada y talón: - seco: 25 600 ciclos;				NTP-ISO 20345 Equipo de protección personal. Calzado de seguridad. 5.5.2 Resistencia a la abrasión		ISO 20344, apartado 6.12 Nota 1	Colocar si cumple con este requisito.

PALMILLA									
			Celulósica (cartón)						

4.1.4	MATERIAL DE LA PALMILLA	Tipo	Cartón prensado no tejido de poliéster						Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien. Señalar el tipo de material.
			Antiperforante metálico						
			Antiperforante no metálico en poliamida, poliéster o polipropileno de alta tenacidad						
			Fibra de poliéster no tejido (non woven) - strobel						
4.1.4.1	ESPESOR	El espesor de la palmilla no debe ser inferior a 2.0 mm.			NTP-ISO 20345 Equipo de protección personal. Calzado de seguridad. 5.7 Palmilla y plantilla	ISO 20344, apartado 7.1	Colocar el espesor de acuerdo al producto y la tolerancia.		
4.1.4.2	ABSORCION Y DESORCION DE AGUA	La absorción de agua no debe ser inferior a 70 mg/cm ² y La eliminación de agua no debe ser inferior al 80% del agua absorbida.			NTP-ISO 20345 Equipo de protección personal. Calzado de seguridad. 5.7.1 Espesor 5.7.3 Absorción y desorción de agua	ISO 20344, apartado 7.2	Colocar si cumple con este requisito.		
4.1.4.3	RESISTENCIA A LA PERFORACION Plantillas metálicas resistentes a la perforación (Antiperforante metálico)	La fuerza requerida para perforar el conjunto de la suela no debe ser inferior a 1 100 N.			NTP-ISO 20345 Equipo de protección personal. Calzado de seguridad.	ISO 20344, apartado 5.8.2	Selección una de las alternativas y marque con (x) aquella que corresponda al bien.		
4.1.4.4	RESISTENCIA A LA PERFORACION Plantillas no metálicas resistentes a la perforación (Antiperforante no metálico en poliamida, poliéster o polipropileno de alta tenacidad)	Empleando una fuerza de al menos 1 100 N, la punta del punzón no debe perforar la probeta. Para conseguir un resultado de "conforme", la punta del punzón no debe sobresalir de la probeta. Este ensayo se realiza en calzado terminado.			6.2.1.1.1 Plantillas metálicas resistentes a la perforación	ISO 20344, apartado 5.8.3			
4.1.4.5	DETERMINAR EL GRADO DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DEL TEXTIL	% de reducción de crecimiento bacteriano.				AATCC 100 EVALUACIÓN DE ACABADOS ANTIBACTERIANOS EN MATERIALES TEXTILES	Colocar si cumple con este requisito.		
PUNTERA									
4.1.5	MATERIAL DE LA PUNTERA	Material	Fibra no tejida con impregnación - Tela de inmersión				Nota 1		Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien. Señalar el tipo de material.
			Termoplástico						
			Punta de acero						
			Composite						
4.1.5.1	ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL	Fibra no tejida con impregnación: Base textil tejida o no tejida con impregnación de resina que se activa con solvente o calor. Termoplástico: Base textil de poliamida o poliéster que se activa con calor. Punta de acero: Acero reforzado resistente al impacto y aplastamiento. Composite: Compuesto de Fibra de vidrio, fibra de carbono o plástico.					Describir el tipo de material que esta presentando.		
4.1.5.2	ESPESOR					Nota 1	Colocar el espesor de acuerdo al producto y la tolerancia.		
4.1.5.3	ESPECIFICACION DE LA PUNTERA METALICA (Punta de acero)	Puntera metálica con pestaña larga.					Colocar si cumple, no cumple, con este requisito, o no aplica		
4.1.5.4	RESISTENCIA AL IMPACTO (punta de acero)	Con una energía de impacto de al menos 200 J ± 4 J, la luz libre debajo del tope en el momento del impacto. Además, el tope no debe mostrar ninguna grieta sobre el eje de ensayo que atraviese el material, es decir, a través de la cual pueda verse la luz.			NTP-ISO 20345 Equipo de protección personal. Calzado de seguridad. 5.3.2.3 Resistencia al impacto del calzado de seguridad	ISO 20344, apartado 5.4.	Selección una de las alternativas y marque con (x) aquella que corresponda al bien.		
		Con una energía de impacto de (100 ± 2) J, la luz libre debajo del tope en el momento del impacto. Además, el tope no debe mostrar ninguna grieta que atraviese el material, es decir, a través de la cual pueda verse la luz.			NTP-ISO 20346 Equipo de protección personal. Calzado de protección. 5.3.2.3 Resistencia al impacto del calzado de protección.				
4.1.5.5	RESISTENCIA A LA COMPRESION (punta de acero)	La luz libre debajo del tope con una carga de compresión de 15 kN ± 0,1 kN.			NTP-ISO 20345 Equipo de protección personal. Calzado de seguridad. 5.3.2.4 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad	ISO 20344, apartado 5.5	Selección una de las alternativas y marque con (x) aquella que corresponda al bien.		
		La luz libre debajo del tope con una carga de compresión de 10 kN ± 0,1 kN			NTP-ISO 20346 Equipo de protección personal. Calzado de protección. 5.3.2.4 Resistencia a la compresión del calzado de protección.				
4.1.5.6	RESISTENCIA A LA CORROSION DE TOPES METALICOS (Punta de acero)	El tope metálico no debe mostrar más de tres zonas con corrosión, y ninguna de ellas debe medir más de 2 mm en cualquier dirección."			NTP-ISO 20345 Equipo de protección personal. Calzado de seguridad. 5.3.2.5.1 Resistencia a la corrosión de topes metálicos	ISO 20344, apartado 5.6.2	Colocar si cumple, no cumple, con este requisito, o no aplica		
CONTRAFUERTE									
4.1.6	MATERIAL DEL CONTRAFUERTE	Material	Fibra no tejida con impregnación - Tela de inmersión				Nota 1		Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien. Señalar el tipo de material.
			Termoplástico						
			Salpa						
4.1.6.1	ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL	Fibra no tejida con impregnación: Base textil tejida o no tejida con impregnación de resina que se activa con solvente o calor. Termoplástico: Base textil de poliamida o poliéster que se activa con calor. Salpa: Base de celulosa o cuero recuperado aglomerado con resinas.					Describir el tipo de material que esta presentando.		
4.1.6.2	ESPESOR					Nota 1	Colocar el espesor de acuerdo al producto y la tolerancia.		
CAÑA									
4.1.7	MATERIAL DE CAÑA	Lona	Nylon o poliamida		Color			AATCC 20 Método de prueba para análisis de fibras: cualitativo	Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien. Señalar el tipo de material y color.
			Lino pesado						
			Poliéster						
4.1.7.1	TITULO DE HILO						ASTM D 1059-01 Método de prueba estándar para el número de hilo basado en muestras de longitud corta.	Colocar el título de hilo del material.	
4.1.7.2	GRAMAJE			Tolerancia +/-			ASTM D3776 Métodos de prueba estándar para masa por unidad de área (peso) de tela	Colocar el gramaje del material y la tolerancia.	
4.1.7.3	ACABADO							Colocar el acabado del material.	
4.1.7.4	PRUEBA DE SOLIDEZ								
	Al frote seco	4 mínimo					AATCC 8 Solidez del color al crocking: Crockmeter	Colocar si cumple con este requisito.	


4.1.11.1	ESPESOR	ESPESOR DE SUELA	 <p>a) Construcción pegada (con relieve) b) Vulcanizada o de inyección directa (con relieve) c) Sin relieve</p> <p>FIGURA 39 – Suelas de inyección directa, vulcanizadas o pegadas</p>			Equipo de protección personal. Calzado de Seguridad. TABLA 17 – Requisitos de espesor de la suela y altura del relieve	ISO 20344, apartado 8.1.2	Colocar el espesor de material y altura de taco. Seleccione una de las alternativas y marque con (x) aquella que corresponda al espesor de la suela.	
		ALTURA DE TACO				-	-		
4.1.11.2	RESISTENCIA AL DESGARRO	La resistencia al desgarro no debe ser inferior a: - 8 kN/m para materiales con densidad superior a 0,9 g/cm3; - 5 kN/m para materiales con densidad inferior o igual a 0,9 g/cm3			NTP-ISO 20345 Equipo de protección personal. Calzado de seguridad. 5.8.2 Resistencia al desgarro	ISO 20344, apartado 8.2	Colocar si cumple con este requisito.		
4.1.11.3	DUREZA SHORE A	Tolerancia +/-			-	UNE-EN ISO 868 ISO 45 Determinación de la dureza	Colocar la dureza shore A y su tolerancia.		
4.1.11.4	RESISTENCIA A LA FLEXION	El aumento de la incisión no debe superar los 4 mm después de realizar 30 000 flexiones. Las grietas espontáneas son aceptables en las siguientes circunstancias. a) Sólo se debe evaluar las grietas del centro de la suela, es decir, las grietas situadas bajo la zona del tope no deben tenerse en cuenta. b) Las grietas superficiales de hasta 0,5 mm de profundidad no deben tenerse en cuenta. c) Las suelas se considerarán satisfactorias si no muestran más de cinco grietas que superen 1,5 mm de profundidad y 4 mm de longitud.			NTP-ISO 20345 Equipo de protección personal. Calzado de seguridad. 5.8.4 Resistencia a la flexión	ISO 20344, apartado 8.4	Colocar si cumple con este requisito.		
4.1.11.5	RESISTENCIA A LA ABRASION	La pérdida de volumen relativo no debe ser superior a 250 mm3 para materiales con densidad de 0,9 g/cm3 o menor y no superior a 150 mm3 para materiales con densidad superior a 0,9 g/cm3 .			NTP-ISO 20345 Equipo de protección personal. Calzado de seguridad. 5.8.3 Resistencia a la abrasión	ISO 20344, apartado 8.3	Colocar si cumple con este requisito.		
CAMBRILLON									
4.1.12	MATERIAL DEL CAMBRILLON	Material	Acero zincado					Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien. Señalar el tipo de material.	
			Acero templado laminado						
			Plástico o nylon de alta resistencia						
			Fibra de vidrio						
4.1.12.1	MEDIDAS	Espesor		Tolerancia +/-				Colocar espesor, largo y ancho del material y la tolerancia.	
		Largo		Tolerancia +/-					
		Ancho		Tolerancia +/-					
4.1.12.2	DUREZA (Fibra de vidrio)	72,5 barcol mínimo.			-	ASTM D 2583 Método de prueba estándar para determinar la dureza por indentación de plásticos rígidos por medio de un	Colocar si cumple, no cumple, con este requisito, o no aplica		
4.1.12.3	ABSORCION AL AGUA (Fibra de vidrio)	0,089% Max.			-	ASTM D 570 Método de prueba estándar para la absorción de agua de plásticos	Colocar si cumple, no cumple, con este requisito, o no aplica		
4.1.12.4	RESISTENCIA A LA TENSION (Fibra de vidrio)	150,000 psi			-	ASTM D 3039 Método de prueba estándar para las propiedades de tracción de materiales compuestos de matriz	Colocar si cumple, no cumple, con este requisito, o no aplica		
4.1.12.5	RESISTENCIA A LA CORROSION (acero zincado o acero templado laminado)	Método 2: Mínimo el grado 4 "Ligera alteración"			-	ISO 22775 Métodos de ensayo para accesorios: Accesorios metálicos - Resistencia a la corrosión	Colocar si cumple, no cumple, con este requisito, o no aplica		
PLANTILLA									
4.1.13	MATERIAL DE PLANTILLA	Tipo	Badana con espuma de latex		TIPO MATERIAL TEXTIL		El color de la plantilla debe ser el mismo al del forro principal.	Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien. Señalar el tipo de material y color.	
			Plantilla extraíble de poliuretano con badana		Nylon con tratamiento antibacterial				
			Plantilla extraíble de poliuretano con textil						
			Plantilla extraíble de EVA con textil		Poliéster con tratamiento antibacterial				
			Plantilla extraíble de PVC con textil						
4.1.13.1	ESPESOR BADANA				-	ISO 20344, apartado 7.1	Colocar el espesor de acuerdo al producto y la tolerancia.		
4.1.13.2	ESPESOR PLANTILLA EXTRAIBLE	Espesor del conjunto (badana o textil + poliuretano o EVA o PVC):			en la punta	-	Colocar el espesor de acuerdo al producto y la tolerancia.		
4.1.13.3	DENSIDAD	Material:				-	ISO 2781 Determinación de la densidad	Describir el tipo de material que esta presentando. Colocar la densidad de la plantilla y la tolerancia.	
		Densidad:				-			
4.1.13.4	ABSORCION Y DESORCION DE AGUA	La absorción de agua no debe ser inferior a 70 mg/cm2 y la eliminación de agua no debe ser inferior al 80 % del agua absorbida.			NTP-ISO 20345 Equipo de protección personal. Calzado de seguridad. 5.7.3 Absorción y desorción de agua	ISO 20344, apartado 7.2	Colocar si cumple con este requisito.		
4.1.13.5	RESISTENCIA A LA ABRASION	La superficie de uso no debe mostrar ningún agujero antes de que se hayan completado los siguientes números de ciclos: - seco: 25 600 ciclos; - húmedo: 12 600 ciclos.			NTP-ISO 20345 Equipo de protección personal. Calzado de seguridad. 5.7.4 Resistencia a la abrasión	ISO 20344, apartado 6.12	Colocar si cumple con este requisito.		
4.1.13.6	DETERMINAR EL GRADO DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DEL TEXTIL	% de reducción de crecimiento bacteriano.			-	AATCC 100 EVALUACIÓN DE ACABADOS ANTIBACTERIANOS EN MATERIALES TEXTILES	Colocar si cumple con este requisito.		
CUELLO DE LA CAÑA									
4.1.14	ACOLCHE	Material	Espuma PU				-	-	Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien. Señalar el tipo de material.
			Espuma poliuretano						
			EVA						
			Látex						
			Neopreno						
4.1.14.1	ESPESOR	Tolerancia +/-			-	-	Colocar el espesor de acuerdo al producto y la tolerancia.		
HILO (COSTURA O APARADO)									

4.1.15	MATERIAL DEL HILO	Material	Algodón		Color		-	-	Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien. Señalar el tipo de material y color.	
			Nylon o poliamida							
			Poliéster							
4.1.15.1	NUMERO DE HILO	Vista superior					-	-	Colocar el número de hilo.	
		Vista inferior					-	-	Colocar el número de hilo.	
4.1.15.2	NUMERO DE CABOS						-	-	Colocar el número de cabos del hilo.	
PASADORES										
4.1.16	MATERIAL DEL PASADOR	Material	Algodón		Tipo	Redondo			Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien. Señalar el material y tipo.	
			Nylon			Plano				
			Poliéster							
4.1.16.1	COLOR						-	-	Indicar el color a presentar.	
4.1.16.2	LONGITUD					Tolerancia +/-	-	-	Colocar la longitud del pasador y la tolerancia.	
4.1.16.3	DIAMETRO PASADOR REDONDO					Tolerancia +/-	-	-	Colocar el diámetro del pasador y la tolerancia.	
4.1.16.4	ANCHO PASADOR PLANO					Tolerancia +/-	-	-	Colocar el ancho del pasador y la tolerancia.	
4.1.16.5	RESISTENCIA A LA TRACCION					> 250 N	-	UNE 59611 Determinación de la resistencia a la tracción.	Colocar si cumple con este requisito.	
RESISTENCIA A LA UNION ENTRE CAPAS Y CORTE-PISO										
4.1.17	RESISTENCIA A LA UNION ENTRE CAPAS	La resistencia de la unión entre la capa más externa o con resaltes y la capa adyacente no debe ser inferior a 4.0 N/mm a menos que se produzca desgarro en cualquier punto de la suela, en cuyo caso la resistencia de la unión no debe ser inferior a 3.0 N/mm.					NTP-ISO 20345 Equipo de protección personal. Calzado de seguridad. 5.8.6 Resistencia de la unión entre capas	ISO 20344, apartado 5.2	Colocar si cumple con este requisito.	
4.1.17.1	RESISTENCIA A LA UNION CORTE-PISO	La resistencia de la unión no debe ser inferior a 4.0 N/mm, a menos que se produzca desgarro, en cuyo caso la resistencia de la unión no debe ser inferior a 3.0 N/mm.					NTP-ISO 20345 Equipo de protección personal. Calzado de seguridad. 5.3.1.2 Resistencia de la unión corte/piso	ISO 20344, apartado 5.2	Colocar si cumple con este requisito.	
CARACTERISTICAS ERGONOMICAS										
4.1.18	CARACTERISTICAS ERGONOMICAS	CUMPLE			NO CUMPLE		-	NTP-ISO 20344 Equipo de protección personal. Métodos de ensayo para calzado TABLA 2 - Cuestionario para la verificación de las características ergonómicas	Marcar con (x) si cumple con las características ergonómicas.	
SISTEMA DE CONSTRUCCION										
4.1.19	SISTEMA DE CONSTRUCCION	INYECCION DIRECTA AL CORTE						-	-	Colocar si cumple con este requisito.
4.1.19.1	ALTURA DE CORTE (altura de la caña)	Ver anexo 1					NTP-ISO 20345 Equipo de protección personal. Calzado de Seguridad. TABLA 4 - Altura del corte	ISO 20344, apartado 6.2	Colocar la altura del corte y diseño de acuerdo al producto que presenta.	
4.1.19.2	SISTEMA DE TALLAJE							-	-	Indicar que sistema de medición de tallaje utiliza en su calzado.
4.1.19.3	TALLAS CABALLEROS	NO LLENAR, DE SER ADJUDICADOS DEBERAN REMITIR A LA ENTIDAD SU TABLA DE MEDIDAS PARA ELEGIR LA TALLA CORRECTA, LO CUAL NO DEBERIA EXISTIR CAMBIO EN EL PRECIO						-	-	No llenar
4.1.19.4	TALLAS DAMAS	NO LLENAR, DE SER ADJUDICADOS DEBERAN REMITIR A LA ENTIDAD SU TABLA DE MEDIDAS PARA ELEGIR LA TALLA CORRECTA, LO CUAL NO DEBERIA EXISTIR CAMBIO EN EL PRECIO						-	-	No llenar
4.1.19.5	HORMA CABALLERO	NO LLENAR, DE SER ADJUDICADOS DEBERAN REMITIR A LA ENTIDAD SU TABLA DE MEDIDAS PARA ELEGIR LA TALLA CORRECTA, LO CUAL NO DEBERIA EXISTIR CAMBIO EN EL PRECIO						-	-	No llenar
4.1.19.6	HORMA DAMA	NO LLENAR, DE SER ADJUDICADOS DEBERAN REMITIR A LA ENTIDAD SU TABLA DE MEDIDAS PARA ELEGIR LA TALLA CORRECTA, LO CUAL NO DEBERIA EXISTIR CAMBIO EN EL PRECIO						-	-	No llenar
4.1.19.7	PESO (PAR)							-	-	Colocar el peso del calzado (par)
5 ETIQUETADO DEL CALZADO										
5.1	Reglamento Obligatorio del Etiquetado del Calzado con Decreto Supremo N° 017-2004-PRODUCE del Ministerio de la Producción	Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.								
5.2	NTP-ISO 20345 Equipo de protección personal. Calzado de seguridad. Numeral 7 MARCADO, TABLA 20- Categorías de marcado del calzado de seguridad	Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.								
6 ENVASE Y/O EMBALAJE:										
6.1	Envase (empaquetado) y forma de presentación: Las botas debe tener su moldeador de caña, en bolsa sellada con dos perforaciones, en caja individual y con sílica gel, de modo que garantice la integridad del bien, permitiendo su adecuado almacenamiento, distribución y transporte. Exento de partículas extrañas.	Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.								
6.1.1	Envase inmediato:	Detallar el tipo de envase inmediato.								
6.1.2	Forma de presentación:	Detallar la cantidad de unidades por envase inmediato.								
6.2	Embalaje: Debe cumplir con los siguientes criterios: - Embalaje que garantice la integridad, orden, conservación, transporte, distribución y adecuado almacenamiento del producto. - Que facilite su conteo y apilamiento.	Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.								
7 ROTULADO										
7.1	Rotulado: De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1304, que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos Técnicos de los Productos Industriales Manufacturados.	Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.								
8 DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA										
8.1 DE FABRICACIÓN:										

8.1.1	Documento de conformidad del producto o Informe final o informe de ensayo o informe de inspección u otro documento emitido por organismos evaluadores de la conformidad, acreditada ante el organismo oficial, y que corresponda al producto del bien a presentar.	Adjuntar Declaración Jurada que indique el cumplimiento de las características específicas señaladas en el numeral 4
9 DE ALMACENAMIENTO:		
9.1	Declaración jurada en donde el proveedor garantice que el bien se almacena bajo condiciones y características adecuadas, según las especificaciones dadas por el fabricante.	Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.
10 DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:		
10.1	Declaración jurada en la cual el proveedor garantice que el bien será distribuido y transportado en condiciones según las especificaciones establecidas por el fabricante a efectos de preservar su calidad e integridad.	Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte y distribución.
11 GARANTÍA DEL PRODUCTO:		
11.1	Garantía de producto: ON SITE La garantía comercial por los defectos de fabricación será por un periodo de XX meses, contabilizados a partir del día siguiente de otorgada la conformidad de los bienes contratados y en concordancia con la vigencia ofertada.	Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.
12 VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO:		
12.1	Indicar el tiempo de vida útil del producto establecido por el fabricante.	Consignar este dato.
13 DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN:		
13.1	Documento de conformidad del producto o Informe final o informe de ensayo o informe de inspección u otro documento emitido por organismos evaluadores de la conformidad, acreditada ante el organismo oficial, y que corresponda al producto del bien a presentar.	Adjuntar copia simple del o los documentos. Mediante estos documentos el proveedor deberá acreditar las características específicas señaladas en el numeral 4 de la presente Estructura de Ficha Producto.

Nota 1: Estas verificaciones de calidad podrán ser realizadas en los materiales o materia prima, antes de ser utilizados en la fabricación del producto terminado.



Anexo 1 - altura de corte (caña)		TABLA 4 - Altura del corte <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Talla de calzado</th> <th colspan="4">Altura</th> </tr> <tr> <th>Francesa</th> <th>Inglesa</th> <th>Diseño A mm</th> <th>Diseño B mm</th> <th>Diseño C mm</th> <th>Diseño D y E mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36 e inferiores</td> <td>Hasta 3 1/2</td> <td>< 103</td> <td>103</td> <td>162</td> <td>255</td> </tr> <tr> <td>37 y 38</td> <td>4 a 5</td> <td>< 105</td> <td>105</td> <td>165</td> <td>260</td> </tr> <tr> <td>39 y 40</td> <td>5 1/2 a 6 1/2</td> <td>< 109</td> <td>109</td> <td>172</td> <td>270</td> </tr> <tr> <td>41 y 42</td> <td>7 a 8</td> <td>< 113</td> <td>113</td> <td>178</td> <td>280</td> </tr> <tr> <td>43 y 44</td> <td>8 1/2 a 10</td> <td>< 117</td> <td>117</td> <td>185</td> <td>290</td> </tr> <tr> <td>45 y superiores</td> <td>10 1/2 y superiores</td> <td>< 121</td> <td>121</td> <td>192</td> <td>300</td> </tr> </tbody> </table>	Talla de calzado		Altura				Francesa	Inglesa	Diseño A mm	Diseño B mm	Diseño C mm	Diseño D y E mm	36 e inferiores	Hasta 3 1/2	< 103	103	162	255	37 y 38	4 a 5	< 105	105	165	260	39 y 40	5 1/2 a 6 1/2	< 109	109	172	270	41 y 42	7 a 8	< 113	113	178	280	43 y 44	8 1/2 a 10	< 117	117	185	290	45 y superiores	10 1/2 y superiores	< 121	121	192	300
	Talla de calzado		Altura																																															
Francesa	Inglesa	Diseño A mm	Diseño B mm	Diseño C mm	Diseño D y E mm																																													
36 e inferiores	Hasta 3 1/2	< 103	103	162	255																																													
37 y 38	4 a 5	< 105	105	165	260																																													
39 y 40	5 1/2 a 6 1/2	< 109	109	172	270																																													
41 y 42	7 a 8	< 113	113	178	280																																													
43 y 44	8 1/2 a 10	< 117	117	185	290																																													
45 y superiores	10 1/2 y superiores	< 121	121	192	300																																													